

別表4

認定取得者名	構造方法等の種類	名称	認定年月日	認定番号	内容	使用実績
住友金属工業(株)	防火構造	パルプ混入セメント押出成形板表張/軽量鉄骨下地外壁	平成14年7月22日	PC030NE-0009	【外壁材】認定仕様は普通ポルトランドセメント(45±1.0%)、無機質混和剤(16±0.5%)、有機繊維(パルプ)(4±0.1%)、かさ比重1.15±0.1g/cm ³ (絶乾)であるが、製品は早強セメント(49.4%)、無機質混和剤(11.0%)、有機繊維(パルプ・ポリプロピレン)(4.4%)、かさ比重1.28g/cm ³ (絶乾)であった。 【縦胴縁】認定仕様は縦目地に縦胴縁を配置することとされているが、製品には配置されていないものがあつた。	532棟 (倉庫、工場等)
		パルプ混入セメント押出成形板表張/軽量鉄骨下地外壁	平成14年11月7日	PC030NE-0020	【外壁材】認定仕様は普通ポルトランドセメント(45±1.0%)、けい酸質原料(34±1.0%)、無機質混和剤(16±0.5%)、有機繊維(パルプ)(4±0.1%)、曲げ強さ130kg/cm ² 以上であるが、製品は早強セメント(43.1%)、けい酸質原料(30.1%)、無機質混和剤(21.3%)、有機繊維(パルプ・ポリプロピレン)(4.5%)、曲げ強さ115.0kg/cm ² であった。 【ロックウールテープ】認定仕様はロックウールテープをジョイナーの両側に貼り付けることとされているが、製品には存在しなかつた。	49棟(倉庫、工場等)
		塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード重表張/軽量鉄骨下地外壁	平成14年7月22日	PC030NE-0008	【外壁材】認定仕様でない形状(角波の山高と留付間隔)の外壁材が使われていた。 【防水シート】認定仕様はアスファルトフェルト20kg品以上(JIS A 6005)であるが、製品には存在しなかつた。	104棟 (倉庫、工場等)
		フェノールフォーム充てん/両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板・せっこうボード表張/軽量鉄骨下地外壁	平成14年11月7日	PC030NE-0018	【防水シート】認定仕様でアスファルトフェルト20kg品以上(JIS A 6005)であるが、製品には存在しなかつた。	2棟(工場)